



ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ и АКСЕССУАРЫ

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА 2024-2025



ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР - ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА МЕХАНИЧЕСКОМУ АНКЕРУ.

Химические анкеры - вид крепежа, при котором нагрузка от металлического элемента (от шпильки или арматуры) передается на материал основания при помощи адгезии состава химического анкера к базовому материалу и металлическому элементу. Наиболее эффективный и универсальный способ крепления, подходит для всех типов оснований.

- Химические анкеры представляют из себя двухкомпонентные составы на основе полимерных смол и отвердителей.

При установке два компонента выдавливаются в отверстие через специальный носик-смеситель (в процессе выдавливания происходит смешение компонентов), после чего начинается твердение состава.



ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ
БАЛЛОН - 300мл

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО
СТАНДАРТНЫМ ПИСТОЛЕТОМ
ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



5 ПРОСТЫХ ШАГОВ

К СОЗДАНИЮ СВЕРХПРОЧНОГО
КРЕПЛЕНИЯ!



ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ PRO
БАЛЛОН - 410мл

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПИСТОЛЕТОМ ДЛЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО
ХИМИЧЕСКОГО АНКЕРА


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- Дорожное строительство и крепление шумозащитных экранов



- Для арматуры и резьбовых шпилек



- Установка лестниц, ограждений, элементов сантехнического оборудования, карнизов, различных конструкций средней тяжести и т.д.



- Крепление тяжелых, ответственных конструкций



- Допускает крепление под водой и во влажных отверстиях



- Дорожные знаки, системы трубопроводов, системы вентиляции



- Облицовка тоннелей



- Реставрация памятников архитектуры



- Крепление анкерных стержней, шурупов, крюков различных типов

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ для средних и высоких нагрузок



EASF (ЗИМНИЙ)
ЭПОКСИАКРИЛАТ
Объем 300/410мл



PESF
ПОЛИЭСТЕР
Объем 165/300мл



PE
ПОЛИЭСТЕР
Объем 300мл



PE (ЗИМНИЙ)
ПОЛИЭСТЕР
Объем 300/410мл




EASF
ЭПОКСИАКРИЛАТ
Объем 300мл

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ



Схема установки в полнотельные материалы:



Просверлить и продуть
отверстие.

Заполнить отверстие
смолой на 2/3, начиная
с основания.


Шпильку вкручиваем
внутрь отверстия
вращательным
движением.

Оставляем до
полного набора
прочности.

Прикладываем
прикрепляемый
материал.
Закручиваем крепеж

Готово!

Схема установки в пустотельные материалы (с помощью сетчатой гильзы):



Просверлить
отверстие.

В отверстие
вставить сетчатую
гильзу.

Сетчатую гильзу
заполнить
полностью смолой.

Шпильку вкручиваем
внутрь отверстия
вращательным
движением.

Оставляем до полного
набора прочности.

Прикладываем
прикрепляемый
материал.
Закручиваем крепеж

Готово!

ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ



TECH-KREP®
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Химический Анкер

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!

Химический анкер PESF



на основе полиэстеровой смолы



165/300 мл

- ✓ Устойчив к химическим воздействиям
- ✓ БЕЗ СТИРОЛА
- ✓ Срок службы от 50 до 100 лет



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СРЕДНИХ НАГРУЗОК



ОПТИМАЛЬНО
ДЛЯ ПУСТОТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ




БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПИСТОЛЕТА ПОД ГЕРМЕТИК
СРОК ГОДНОСТИ 18 МЕСЯЦЕВ




- Установка лестниц, ограждений, элементов сантехнического оборудования, карнизов, различных конструкций средней тяжести и т.д.



- Дорожные знаки, системы трубопроводов, системы вентиляции



- Крепление анкерных стержней, шурупов, крюков различных типов



- Идеально подходит для установки в пустотельные материалы с применением сетчатой гильзы

PESF полиэстеровая смола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C
(максимальная долговременная температура +50°C)
Температурный диапазон установки от +5°C до +30°C

Температура материала основания	Время схватывания (мин)	Время до нагрузки (мин)
+5°C	18 мин	150 мин
+10°C	10 мин	150 мин
+20°C	6 мин	85 мин
+30°C	3 мин	35 мин



Материалы применения:




Диаметр шпильки (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Количество точек из картриджа	Нагрузка на вырыв бетон B25 (кН)*	Нагрузка на срез бетон B25 (кН)*
8	10	80	55	8,1	5,0
10	12	90	35	8,8	9,0
12	14	110	21	14,5	12,0
16	18	125	11	22,2	22,0
20	22	170	5	33,1	35,0
24	26	210	1	47,1	50,0

*Для класса прочности шпильки 5.8



Схема установки в полнотелые материалы:



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Схема установки в пустотельные материалы (с помощью сетчатой гильзы)



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Химический анкер РЕ



на основе полиэстеровой смолы

- ✓ Устойчив к химическим воздействиям
- ✓ Срок службы от 50 до 100 лет



300 мл



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СРЕДНИХ НАГРУЗОК



ЭКОНОМИЧНЫЙ
ВАРИАНТ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ
ОСНОВАНИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ



- Для малоэтажного строительства и непрофессионального применения



- Вывесок и рекламных конструкций



- Не ответственные, не несущие конструкции, такие как: решётки, кондиционеры и т.д



- Крепление лестничных ограждений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C
(максимальная долговременная температура +50°C)**
Температурный диапазон установки от +5°C до +30°C

Температура материала основания	Время схватывания (мин)	Время до нагрузки (мин)
+5°C	18 мин	150 мин
+10°C	10 мин	150 мин
+20°C	6 мин	85 мин
+30°C	3 мин	35 мин




Диаметр шпильки (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Количество точек из картриджа	Нагрузка на вырыв, бетон В25 (кН)*	Нагрузка на срез, бетон В25 (кН)*
8	10	80	55	8,1	5,0
10	12	90	35	8,8	9,0
12	14	110	21	14,5	12,0
16	18	125	11	22,2	22,0
20	22	170	5	33,1	35,0
24	26	210	1	47,1	50,0

*Для класса прочности шпильки 5.8




Схема установки в полнотельные материалы:



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Схема установки в пустотельные материалы (с помощью сетчатой гильзы)



Химический анкер РЕ (ЗИМНИЙ)

на основе полиэстеровой смолы



- ✓ Устойчив к химическим воздействиям
- ✓ Срок службы от 50 до 100 лет
- ✓ Для работ при температуре до -20 °C



ЗИМНИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СРЕДНИХ НАГРУЗОК



ЭКОНОМИЧНЫЙ
ВАРИАНТ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПУСТОТЕЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ

300/410 МЛ

Области применения:



- Для малоэтажного строительства и непрофессионального применения



- Вывесок и рекламных конструкций



- Крепление кондиционеров



- Крепление лестничных ограждений


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C
(максимальная долговременная температура +50°C)**
Температурный диапазон установки от +15°C до -20°C

Температура материала основания	Время схватывания (мин)	Время до нагрузки (мин)
-20°C	60мин	10 ч
-10°C	45 мин	7 ч 30 мин
0°C	20 мин	6 ч
+5°C	6 мин	4 ч
+15°C	2 мин	30 мин



Схема установки в полнотелые материалы:



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Схема установки в пустотельные материалы (с помощью сетчатой гильзы)



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Материалы применения:



Диаметр шпильки (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Количество точек из картриджа	Нагрузка на вырыв, бетон В25 (кН)*	Нагрузка на срез, бетон В25 (кН)*
8	10	80	55	8,1	5,0
10	12	90	35	8,8	9,0
12	14	110	21	14,5	12,0
16	18	125	11	22,2	22,0
20	24	170	5	33,1	35,0
24	28	210	1	47,1	50,0

*Для класса прочности шпильки 5.8

Химический анкер EASF



на основе эпокси-акрилатной смолы

- ✓ Устойчив к любым химическим воздействиям
- ✓ БЕЗ СТИРОЛА
- ✓ Срок службы от 50 до 100 лет



Сейсмоустойчивость



300 МЛ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЫСОКИХ НАГРУЗОК



ОПТИМАЛЬНО
ДЛЯ АРМАТУРЫ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПИСТОЛЕТА ПОД ГЕРМЕТИК
СРОК ГОДНОСТИ 18 МЕСЯЦЕВ



- Крепление арматуры



- Строительные конструкции (балконы, колонны)
- Лестницы, эскалаторы, кронштейны, дверные и оконные коробки и т. д.



- Крепление складского оборудования (подъемники, стеллажи)
- Защитные барьеры, системы трубопроводов, системы вентиляции



- Рекламные конструкции (баннеры, вывески, информационные щиты)



- Также может быть использован для заполнения трещин, которые образуются в результате сверления
- Применение в качестве ремонтного и связующего состава для ж/б конструкций

EASF эпоксиакрилатная смола




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C
(максимальная долговременная температура +50°C)
Температурный диапазон установки от +5°C до +30°C

Температура материала основания	Время схватывания (мин)	Время до нагрузки (мин)
+5°C	18 мин	150 мин
+10°C	10 мин	150 мин
+20°C	6 мин	85 мин
+30°C	3 мин	35 мин




Схема установки в полнотельные материалы:




*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Схема установки в пустотельные материалы (с помощью сетчатой гильзы):



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Материалы применения:



бетон

керамзитобетон

газобетон

пенобетон

кирпич

Диаметр шпильки (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Количество точек из картриджа	Нагрузка на вырыв, бетон В25 (кН)*	Нагрузка на срез, бетон В25 (кН)*
8	10	80	55	9,6	5,0
10	12	90	35	13,5	9,0
12	14	110	21	19,7	12,0
16	18	125	11	29,9	22,0
20	22	170	5	46,6	35,0
24	26	210	1	69,1	50,0

*Для класса прочности шпильки 5.8

Химический анкер EASF (ЗИМНИЙ)



на основе эпокси-акрилатной смолы

- ✓ Устойчив к любым химическим воздействиям
- ✓ БЕЗ СТИРОЛА
- ✓ Срок службы от 50 до 100 лет
- ✓ Для работ при температуре до -20 °C



ЗИМНИЙ



300/410мл

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЫСОКИХ НАГРУЗОК




ОПТИМАЛЬНО
ДЛЯ АРМАТУРЫ



БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ



- Применяется на строительных объектах в зимних условиях
- Строительные конструкции (балконы, колонны)
- Лестницы, эскалаторы, кронштейны, дверные и оконные коробки и т. д.
- Применяется в экстремальных условиях горных строительных объектов
- Устройство анкерных креплений в разных типах оснований, в т.ч. в пустотелых основаниях с сетчатой гильзой

ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПИСТОЛЕТА ПОД ГЕРМЕТИК
СРОК ГОДНОСТИ 18 МЕСЯЦЕВ

EASF эпоксиакрилатная смола


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C
(максимальная долговременная температура +50°C)
Температурный диапазон установки от +5°C до -20°C

Температура материала основания	Время схватывания (мин)	Время до нагрузки (мин)
-20°C	60 мин	24 ч
-10°C	20 мин	360 мин
0°C	6 мин	240 мин
+5°C	3 мин	75 мин
+15°C	2 мин	45 мин




Схема установки в полнотельные материалы:



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ

Схема установки в пустотельные материалы (с помощью сетчатой гильзы):



*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ




Материалы применения:



Диаметр шпильки (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Количество точек из картриджа	Нагрузка на вырыв, бетон В25 (кН)*	Нагрузка на срез, бетон В25 (кН)*
8	10	80	55	9,6	5
10	12	90	35	13,5	9
12	14	110	21	19,7	12
16	18	125	11	29,9	22
20	22	170	5	46,6	35
24	26	210	1	69,1	50
27	32	250	1	84,1	66
30	35	280	1	94,2	80

*Для класса прочности шпильки 5.8

НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



По отзывам экспертов и потребителей, химические анкеры PESF и EASF легко могут конкурировать с европейскими брендами.



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ДВА носика-смесителя
Что дает возможность использовать баллон
несколько раз. Применяется для
эффективного перемешивания химического
состава



Пакеты химических анкеров зафиксированы
пломбой, что позволяет при начале работ
компонентам состава лучше перемешиваться.
У Европейских брендов пакеты-замяты, при
использовании может происходить неравномерное
перемешивание компонентов

ВЫВОДЫ ПО ХИМИЧЕСКИМ АНКЕРАМ PESF И EASF

- Не имеют резкого запаха, рекомендуются для внутренних работ и в закрытых помещениях.
- Высокие показатели нагрузок, как у европейских брендов - БИТ, Химтекс, Сормат.
- Высокая устойчивость к агрессивным средам.
- Возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями креплений и от края конструкции.
- Лучшая цена на рынке. Стабильное наличие



ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Допускается только вертикальная перевозка. Если транспортировка была в неправильном положении, то после установки в вертикальное положение, подождать 24 часа перед применением.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

Допускается до 3 циклов замораживания - размораживания (цикл - не более суток) при температуре до -20°C. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре от +15°C до +20°C. Длительность размораживания не менее одной недели.



ТРИ УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

1. Температура воздуха в помещении должна быть от +5°C до +25°C
2. Химические анкеры необходимо скрыть от прямых солнечных лучей, так как они негативно влияют на эксплуатационные свойства.
3. Емкость должна быть герметично закрытой
СРОК ХРАНЕНИЕ УКАЗАН НА УПАКОВКЕ.



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Рекомендуется довести температуру картриджа +10°C/+15°C, это будет гарантией действительно лучшей консистенции и оптимального смещивания продукта, а также скорости полимеризации, это сэкономит много времени и усилий.